

Технические характеристики инженерной доски

«FAMA PARQUET» (Дуб)

Паркетное изделие	Инженерная доска
Конструкция	Клееная конструкция, состоящая из цельной ламели массива дуба и многослойной влагостойкой березовой фанеры. Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа. По периметру доски выполнен паз-гребень, фаска с 2-х или 4-х сторон.
Толщина доски	12 мм (ламель 3 мм + фанера 9 мм) 16 мм (ламель 4 мм + фанера 12мм) 21 мм (ламель 6 мм + фанера 15 мм)
Ширина доски	100 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм.
Длина доски в партии	Длина при толщине 12 мм: 1,0-1,4 м - 70%, 0,6-0,9 м - 30% Длина при толщине 16 мм: 1,2-2,8 м - 70 %, 0,6-1,2 м - 30% Длина при толщине 21 мм: 1,2-2,8 м - 90 %, 0,6-1,2 м - 10%
Цветной и финишный слой	Профессиональная система покрытия немецкими маслами и восками BIOFA Naturprodukte W.Hahn GmbH.
Влажность	8 ± 2%
Страна производитель	Российская Федерация
Признаки отбора по сортам	Рустик - Доска без отбора по распилу. Допускается: перепад по тону, заболонь, шпаклеванные трещины и сучки диаметром до 60 мм, сердцевина, прорость, червоточины, следы короеда, механические повреждения глубиной до 2 мм, пятнистость. Дефекты зашпаклеваны. Натур - Доска без отбора по распилу. Допускается: перепад по тону, живые сросшиеся сучки диаметром до 20 мм (не более 2 шт. на 1 пог.метр), нитевидные трещины усушки, радиальные лучи. Селект - Доска без отбора по распилу. Допускается: перепад по тону, живые сросшиеся сучки в тон дерева до 8 мм, темные точечные сучки диаметром до 3 мм (не более 1 шт. на 1 пог.метр), радиальные лучи.
Прочие требования	В соответствии с ГОСТ 8242-88
Особенности изготовления дизайнов	Глубина структурирования и равномерность не нормируется. В структурированных дизайнах допускается образование трещин и раковин в местах шпатлевания. Допускается неравномерность оттенков древесины в поставленной партии товара, что является следствием разнообразия оттенков живого дерева и является признаком дизайна. Цветовые оттенки дизайна в поставленной партии товара могут несколько отличаться от представленного на стенде образца.
Условия хранения	Инженерную доску необходимо хранить в помещении с температурой воздуха 18-22°С и влажностью 45-60%.
Отклонения от технических условий	В соответствии с п.3.2 ГОСТ 8242-88 допускается до 4% досок с отклонением от указанных характеристик.
Монтаж	Монтаж инженерной доски выполняется профессиональными бригадами паркетчиков.
Сертификация	Паркетные продукты не подлежат обязательной сертификации на территории РФ.